

Produktdatenblatt.

Modellhartgips P3/K

Produktbeschreibung

Modellhartgips P3/K ist ein expansionsarmer Modellhartgips mit sehr hohen Festigkeiten. Er ist besonders für die Herstellung von maßgetreuen Einrichtungen und Modellen geeignet.



Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

> Technische Daten und Eigenschaften

| | |
|--------------------|----------------------|
| Einstreuverhältnis | 2,27 kg/l |
| Wasser-Gips-Wert | 0,44 |
| Fließmaß | 21 cm |
| Abbindezeiten | |
| Versteifungsbeginn | ca. 9 min |
| Versteifungsende | ca. 18 min |
| Kugeldruckhärte | 90 N/mm ² |
| Lin. Expansion | 0,12 % |

Für weitere

Informationen wenden

Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

> Logistik und Sicherheitshinweise

| | |
|---------------------|---|
| Lieferform | Sack, Big-Bag und Lose |
| Lagerfähigkeit | Bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig |
| Sicherheitshinweise | Siehe Sicherheitsdatenblatt Von Modellhartgips P3/K gehen keine besonderen Gefährdungen aus. |

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe