

Produktdatenblatt.

Raddiform

Produktbeschreibung

Raddiform ist ein Alpha-Halbhydrat ohne werkseitige Zusätze auf Basis REA- Gips zur Verwendung als Formengips.

Raddiform wird im Suspensionsautoklaven hergestellt und zeichnet sich durch eine besonders hohe Reinheit und Gleichmäßigkeit aus.

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

> Technische Daten und Eigenschaften

W/G-Wert (DIN EN 13279, Einstreumenge-Verfahren)	ca. 0,33
Versteifungsbeginn (DIN EN 13279)	≥ 2,0 min
Rückstand 32µm (RETSCH Camsizer)	25 - 32 %
Weißgrad (Hunter-Lab)	L* ≥ 91
Schüttdichte (Böhme)	ca. 1 000 kg/m³
Druckfestigkeit	≥ 50,0 N/mm²

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
 Pontelstraße 3
 99755 Ellrich
 Deutschland
 T +49 36332 89-100
 F +49 36332 89-202
 info@casea-gips.de
 casea-gips.de

Ein Unternehmen der
 REMONDIS-Gruppe

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Sack, Big-Bag und Lose
Lagerfähigkeit	Bei trockener und geschützter Lagerung 6 Monate ab Auslieferungsdatum lagerfähig.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Von Raddiform geht keine besondere Gefährdung aus.